



ARCILLAS, MINERALES Y SUMINISTROS

Armisum

ARCILLAS, MINERALES Y SUM., S.L.U.
www.armisum.com

HOJA DE ESPECIFICACIONES

SEPIOLITA 30/60 ABSORBENTE INDUSTRIAL

Composición (DRX)

Sepiolita 75 % Mín. 65%

Densidad (BS 1460) 0.65 g/cc Máx. 0.72 g/cc

pH (NF T 30-035) 8.5 +/- 1.0

Absorción Westinghouse

Agua 145 % Mín. 110 %

Aceite 80 % Mín. 65%

Granulometría

>850 micras Máx. 1 %

850 – 250 micras Mín. 96 %

250 – 150 micras Máx. 2 %

<150 micras Máx. 1.5 %